

RENEW

STUC-O-FLEX®

スタッコフレックス

RENEW

リニュー

スタッコフレックスとは？

スタッコフレックスは、1982年に米国で開発された超弾性塗り壁材（スタッコ）です。
(JIS-A-6909 建築用仕上塗材防水形外装薄塗材 E)

米国発の超弾性塗料で、骨材として純白で不純物を含まないカルシウムサンドと超弾性アクリルエマルジョンを使用することにより、優れた伸縮性能を実現し、建物自体の動きや拡張収縮による外壁のクラックを最小限に抑えます。

RENEWとは？

そのスタッコフレックス製品の中でも、骨材がパウダー状に配合されたのが“RENEW（リニュー）”であり、ローラーや刷毛での施工も可能となった塗料です。

外壁の塗り替えでは、サイディングの塗替えに適しており、一度RENEWを塗れば優れた耐候性や半永久的に維持する超弾性力によって、長期間外壁を守ります。

RENEWの主な特長。

高耐候性

超弾性力

簡単施工

紫外線の影響による塗膜の劣化や著しい変色を引き起こさないので、長期間美しい外壁を維持します。

超弾性力により、クラックの発生を最小限に抑えます。
(半永久的に超弾性力を維持)

ローラー・刷毛・吹付け等で簡単に施工することができます。



施工方法

高压洗浄・補修・養生等を行い、下記の手順で施工して下さい。

01 純正シーラー(プライムシール:白色)をローラー等で下地面にまんべんなく塗布します。
(開口部等の細かいところは刷毛で塗布します。)※無稀釀・1回塗り。

02 シーラーが乾燥したのを確認して Renew の施工に入ります。
※乾燥時間:約 2~4 時間(天候等により多少の差があります)

03 RENEW 塗装
①下塗り(1回目)
ローラー等でムラがないように均一に下塗りを行って下さい。
※無稀釀・2回塗り ②仕上げ塗り(2回目)
下塗り面の乾燥を確認して、下塗りと同じ要領で仕上げ塗りを行って下さい。

04 養生の撤去
施工完了後、施工の不備等がないことを確認して、養生を注意深く取り外して下さい。

- ※ Renew は粘性のある液体です。製品の性質上、色粉とポリマーが分離し易い傾向にありますので、使用前に色がしっかりと混ざるまで攪拌機等で十分に攪拌します。
- ※ 本製品は、アクリルポリマーが主成分ですので、輸送中及び保管中に缶の内壁に付着した薄膜が乾燥していることがあります。これはアクリルポリマーの凝固物で品質には問題はありませんが、施工やテクスチャーに影響を及ぼす可能性がありますので、発見した場合は施工前に除去して下さい。
- ※ 本製品は、骨材配合済です。製品性能の低下に繋がりますので、絶対に他の骨材を混入させないでください。
他の骨材を混入させて商品に不具合が生じた場合は、保証対象外となりますのでご注意下さい。
- ※ 本製品は、仕上げ塗装完了後約 24 時間で一次乾燥(雨等の水分の付着、凍結、霜等が付着しても問題ない状態)し、その後、約 3 週間程度で最終性能品質になります。
- ※ 本製品は、乾燥した状態でも完全硬化しませんので養生を剥がす際に、養生テープが塗膜を引っ張ってしまう可能性がありますので、慎重に取り外して下さい。
- ※ 本製品は水性ですので環境に悪影響は及ぼしませんが、環境美化に配慮し、使用後に原液を現場の下水等に直接流さないで下さい。

施工事例

RENEW による塗り替え カラー:# 318 Champagne



製品情報

RENEW リニュー 骨材(パウダー状)

定価 ¥38,448(税込) 19L/19kg/缶
内外装:ローラー塗り・吹付け・ペイント仕上げ向き
標準施工面積(2回塗り) ■ローラー:約 85~95m²/缶



- ・超弾性ペイントの為、ヘアークラック等の上から塗装・補修できます。
- ・無希釀。
- ・シーラー処理必須。

※表示価格は 2014 年 4 月 1 日から適用されます。(消費税 8%)