

	粘土瓦	セメント瓦	スレート	金属 (ガルバリウム鋼板)	アスファルトシングル
耐用年数	約50年～	約30～40年	約20年～30年	約30年～40年	約10年～30年
塗装	不要	必要	約7年～10年で塗装	15～20年で塗装	10程度で塗装
重さ (1㎡あたり)	約45kg	約45kg	約20kg	約5kg	約10kg
補修方法	葺き替え 葺きなおし	塗替え 葺き替え	塗替え 重ね葺き 葺き替え	塗替え 重ね葺き 葺き替え	塗替え 重ね葺き 葺き替え
特徴	耐水性・防水性に 優れ、塗装が不要 重量がある	セメントが 主成分	2004年以前の商 品は、アスベスト 含有の可能性があ るので注意	軽量で耐候性に 優れ、多く使用 されている	ハイグレード商品 で40年以上の長期 保証付きもある。 北米では8割シェア